


コンクリート化粧用塗布材

PCコートNE


PCコートNE-タイプは無機系微粉末をベースに顔料、高性能分散剤等を配合したコンクリート製品及びコンクリート構造物等の表面仕上げを目的とした化粧用の塗布材です。PCコートNE-タイプをトナンケミカルEX（4～5倍液）と混合しコンクリートに塗布すると下地コンクリートへと浸透し、接着性・耐候性に優れ、安定した色調の塗膜を形成します。乾燥後は塗膜表面に極微細な空気孔を形成し、吸水性があるため水湿し状態でも塗布面が目立ちません。セメント系などとは違うため、白華による色変り、収縮によるクラックや剥離などがない、練り上げたものは密封された容器に保存することで長時間の練り置きが可能です。

特長

- 色調が豊富にあり、二次製品コンクリートおよび現場コンクリートとほぼ同色の種類を選ぶことができます。
- 刷毛塗り、ローラー塗り、吹付け塗り等で1～2回の塗布で均一な安定した色調に仕上ります。
- 接着性、耐候性に優れ長期間変色、剥離することはありません。



セメント系従来品 ⇄ PCコートNE使用
●下地の質感を損なわず
キレイな仕上り。



PCコートの種類

色調	■茶系グレー色				
	N E -	A2	A3	A4	A5
		(濃い色調)			(淡い色調)
■黒系グレー色	N E -				
	B2	B3	B4	B5	(淡い色調)


標準配合

塗布方法	PCコートNEタイプ	トナンケミカルEXの希釈液(4～5倍液)
刷毛またはローラー塗り	10kg	8～10ℓ
吹付け塗り	10kg	10～15ℓ

施工前



施工後



施工方法

- トナンケミカルEXを水で薄めて4～5倍の希釈液をつくり練り水に使用します。
- PCコートNEタイプとトナンケミカルEX希釈液を混合しつぶが無くなるまで充分に攪拌します（ハンドミキサー等で混合）。
- PCコート混合液は時間が経過すると沈殿しますので使用直前に再攪拌してください。
- 雨の降りそうな時は施工を中止してください。
- 塗布後1～2日で色調は安定します。

塗布面積


塗り厚	PCコートNEタイプ 1セット当たり塗布面積	1m ² 当たりの使用量 (PCNE-タイプ)	1m ² 当たりの使用量 (ケミカルEX希釈液)
0.5mm	約22m ²	約0.45kg	約0.36kg
0.7mm	約16m ²	約0.64kg	約0.51kg
1.0mm	約11m ²	約0.90kg	約0.72kg

※PCコートNEタイプ:ケミカル希釈液=10:8の配合の目安となります。

施工前



施工後



(株)共和
施工例

用途

- コンクリート二次製品関係
コンクリート製品のピンホール、色違い等の補修、ヒューム管およびソケット管内面の補修。
- 高架橋梁関係
床版上面のヘーカラック、ピンホール、型枠による色違い等の補修。
- 随道、地下鉄、シールド関係
現場打コンクリートのヘーカラック、ピンホール、色違い等の補修。